

DIN 2401'e Uygun Malzeme Sıcaklık Bağlantı Normu

Basınç Kademesi PN	Malzeme Cinsleri				Cıvatalar DIN 2507	Artan sıcaklık (°C) kademelerinde çalışma basıncının (bar) düşüşü						
	Vanalar			Çelik		20 (120)	200	250	300	350	400	
	Demir Döküm	Sfero Döküm	Çelik Döküm									
6	GG-25	GGG-38	-	St 37-2	4 D	6	-	-	-			
						6	5	4,5	3,6			
10	GG-25	GGG-38	GS-45	St 37-2	4 D	10	-	-	-			
						10	8	7	6			
16	GG-25	GGG-38	GS-45	St 37-2	4 D	16	-	-	-			
						16	13	11	10			
	-	-	GS-C 25	C 22 N	C 35	16	14	13	11	10	8	
25	-	GGG-38	GS-45.5	C 22 N	4 D	25	-	-	-			
						25	20	18	16			
						25	22	20	17	16	13	
								25	22	20	19	
	-	-	GS-22 Mo 4	15 Mo 3	24 CrMo 5			25	22	20	19	
										25	24	23
40	-	-	GS-45.5	C 22 N	4 D	40	32	28	24			
						40	-	-	-			
						40	35	32	28	24	21	
								40	35	31	30	
	-	-	GS-22 Mo 4	15 Mo 3	24 CrMo 5				40	38	36	
63	-	-	GS-C 25	C 22 N	C 35	63	36	29	24			
						63	50	45	40			
						63	-	-	-			
						63	50	45	40	36	32	
	-	-	GS-22 Mo 4	15 Mo 3	24 CrMo 5			64	56	50	47	
										64	61	58
100	-	-	GS-C 25	C 22 N	C 35	100	80	70	60			
						100	-	-	-			
						100	80	70	60	56	50	
								100	87	78	74	
	-	-	GS-22 Mo 4	15 Mo 3	24 CrMo 5				100	95	91	
160	-	-	GS-C 25	C 22 N	C 45	160	130	112	96			
						160	-	-	-			
						160	130	112	96	90	80	
250	-	-	GS-C 25	C 22 N	C 45	250	200	175	150			
						250	-	-	-			
						250	200	175	150	140	125	