

## DIN 2401'E GÖRE ÇALIŞMA ŞARTLARI

Maksimum Çalışma Sıcaklığı (DIN) °C	Maksimum Çalışma Basıncı (bar)			
	PN16 Malzeme Kodu		PN25 Malz. Kodu	PN40 Malz. Kodu
	GG-25	GGG40/50	GGG40/50	GS-C25 / WCB, AISI 316
-10 +120	16	16	25	40
200	13	13	20	35
250	11	12	18	32
300	10	11	16	28
350	-	10	15	24
400	-	-	-	21

## ASME B16.34 VEYA API 602'YE GÖRE ÇALIŞMA ŞARTLARI

Maksimum Çalışma Sıcaklığı °C	Maksimum Çalışma Basıncı (bar)			
	Class 150 Malzeme Kodu		Class 300 Malzeme Kodu	
	GS-C25 / WCB	AISI 316	GS-C25 / WCB	AISI 316
-29 +38	19,6	19,0	51,1	49,6
100	17,7	16,2	46,4	42,2
200	14,0	13,7	43,8	35,7
300	10,2	10,2	38,7	31,6
400	6,5	6,5	34,5	29,1
425	5,6	5,6	28,8	28,7
500	-	2,8	-	26,8
538	-	1,6	-	25,4